Aplikační list: Stanovení Fe v energosádrovci dle firmy Knauf

Zadání: *Stanovení Fe v energosádrovci dle doporučení firmy Knauf. Určuje se jak vodorozpustná forma tak pseudototální obsah.*

Příprava vzorku:

1. Vodorozpustná forma: Naváží se X g energosádrovce v přepočtu na 50 g sušiny a převede se do 1000 ml destilované vody. Vzorek se přivede k varu a vaří se přesně 10 minut, ochladí se a zfiltruje na filtru s modrou páskou. Poté se do 100 ml odměrné baňky přidá 12 ml HCl p.p. a doplní se filtrátem vzorku.

Slepý pokus (Sample Blank) : spolu se vzorky se připravuje stejným postupem slepý pokus (stejný postup bez navážky sádrovce).

2. Pseudototální obsah: Naváží se 1 g energosádrovce v surové formě (přepočet na sušinu se provede až následně) a vaří se se 30 ml koncentrované HCl p.p. po dobu deseti minut. Následně se vzorek převede do 250 ml odměrné baňky, doplní po značku destilovanou vodou a zfiltruje na filtru s modrou páskou.

Slepý pokus (Sample Blank): spolu se vzorky se připravuje stejným postupem slepý pokus (stejný postup bez navážky sádrovce).

Stabilita vzorků: Vzorky připravené postupem pro vodorozpustnou formu vykazují velmi dobrou stabilitu a je možné je měřit i druhý den po přípravě. Vzorky pro pseudototální obsah vykazují horší stabilitu a je nutné je změřit v co nejkratší době po přípravě.

Příprava standardů:

Pro přípravu standardů použijte komerční standard s garantovaným obsahem 1 g/l Fe. Z tohoto standardu si připravte ředěním zásobní roztok 10 mg/l Fe. Standardy 2, 1,5, 1, 0,5 a 0,1 mg/l připravíte odpipetováním 20, 15, 10, 5 a 1 ml zásobního roztoku do 100 ml odměrných baněk, vždy přidáte také 12 ml HCl p.p. a doplníte redestilovanou vodou po značku. Spolu se standardy se připravuje slepý pokus stejným postupem, pouze bez pipetování komerčního standardu.

Životnost standardů: takto připravené standardy mají životnost minimálně jeden měsíc.

Parametry měření na přístroji GBC Avanta:

METHOD PROPERTIES

System Type	*Flame*
	Stop
Sample Introduction	*Manual*

INSTRUMENT PARAMETERS

Lamp Current	*7 mA*
Wavelength	*248,3 nm*
Slit Width	*0,2 nm*
Slit Height	*Normal*
Background Correction	*On*

MEASUREMENT PARAMETRS

Measurement Mode	*Integration*
Read Time	*2 s*
Time Constant	*0,6*
Replicates	*5*

CALIBRATION PARAMETERS

Calibration Mode	*Conc Least Squares*
Conc. Units	*mg/l*
Conc. Decimal Places	3
Calibratin Failure On	*R Value*
Calibration Failure Limit	*0,950*
Calibration Failure Action	*Stop*
Zero Before Calibration	*Yes*
Zero Between Samples	*No*
Measure Sample Blank After Cal.	*No*
Auto Save Method After Cal.	*Yes*

QUALITY PARAMETERS

Second Fail Action	
Range Checking	*On*
Minimum Sample Conc.	*0,05*
Low Sample Fail Action	*Continue*
Low Sample Flag	*Pod*
Maximum Sample Conc.	*2,2*
High Sample Fail Action	*Continue*
High Sample Flag	*Nad*
Check Sample Conc.	*1*
Acceptable Range	*80 - 120 %*
Check Sample Fail Action	*Stop*
Check Sample Flag	*

FLAME CONTROL PARAMETERS

Flame Type	*Air - Acetylene*
Fuel Flow	*1,40 l/min*
Air Flow	*10,1 l/min*
Burner Angle	*0*

Postup analýzy:

V sekvenci vzorků (Sample Sequence) “SádrovecII” zvolte start kalibrací. Po kalibraci zvolte pro každou sérii vzorků příslušný slepý pokus (Sample Blank) a zadejte názvy vzorků. V sekvenci je zadána automatická rekalibrace po každých deseti vzorcích. V případě většího počtu vzorků počítejte s tím, že přístroj Vás po každých deseti vzorcích vyzve k vložení rekalibračního standardu 1 mg/l Fe.

V oddílu analýza si zvolte jméno metody Knauf Fe.mth a zadejte název souboru kam chcete uložit výsledky. Po zadání těchto parametrů provedete automatické zapálení plamene stisknutím žlutého tlačítka na spektrometru nebo stlačením ikony ze software. Po 3 minutách nutné stabilizace systému při stanovení Fe stlačte ikonu Start a spektrometr Vás bude automaticky vyzývat k vložení příslušného roztoku. Po ukončnení analýzy před vypnutím přístroje proveďte dokonalé promytí vzorkovacího systému spektrometru 2 molární HCl (5 minut) a následně destilovanou vodou (10 minut). Promytí systému je kritické zejména při stanovení pseudototálních obsahů.

Validace metody:

Správnost této metody byla validována pomocí metody standartního přídavku a další metodou - ICP OES spektrometrií. Rozdíly mezi metodami na úrovni spolehlivosti alfa=0,05 nebyly statisticky významné.

Dlouhodobá validace metody ve vlastní laboratoři:

Doporučuje se používat pravidelnou analýzu vnitřního standardu a sestavování regulačního diagramu.

Možné problémy:

Nedostatečná absorbance v důsledku zakrystalování dávkovací kapiláry způsobená nedostatečným proplachem nebo delší dobu stojícím vzorkem pro pseudototální obsahy.